

PLASTIC-STAR

Stucco Poliestere 2K speciale per plastica

Codice: 321.1010

Plastic-Star è uno speciale stucco poliestere 2K, molto fine, specifico per la rifinitura prima della verniciatura dei particolari in plastica precedentemente riparati. Ha eccellenti proprietà di adesione ed è molto elastico e flessibile. Grazie alla sua finezza si ottiene una superficie omogenea e molto liscia, facilmente carteggiabile con ottimi risultati senza intasare la carta abrasiva.

Viscosità a 20°C: pastoso

Contenuto VOC: 2004/42/IIIB (b) (250): <250 g/L

Densità: 1,860 Kg/L

Colore: grigio scuro

Campo di impiego:

Per tutti i settori in cui si utilizzano particolari in plastica:

- Automobili
- Veicoli Commerciali e Industriali
- Vagoni ferroviari
- Autobus, Pulman
- Motocicli, Scooter
- Camper, Caravan
- Nautica
- Industria

Modalità di utilizzo:



La superficie deve essere pulita, asciutta, sgrassata e irruvidita per un'adesione ottimale.



Aggiungere il 2-3% in peso di induritore BPO.

Nota: Usare troppo induritore può portare alla macchiatura della finitura.



Applicazione manuale a spatola

Pot-life: 3-5 minuti a +20°C

E' sconsigliata l'applicazione con temperature inferiori a +15°C.

La temperatura sopra i 20°C riduce la durata della miscela e accelera il tempo di essiccazione.



Tempo di essiccazione: 16-30 minuti a +20°C



Carteggiatura manuale a secco con P100-P320



Carteggiatura a macchina a secco con P100-P320

Per via dell'elevata sensibilità all'acqua della resina poliestere, tutti gli stucchi poliestere devono essere carteggiati solo a secco. In caso di carteggiatura a umido, l'acqua deve essere lasciata evaporare completamente.

Confezione di vendita:

Barattolo da 250 g
Codice: 321.1010.02
Cartoni da 24 pezzi (compreso induritore)

Stoccaggio:



Circa 8 mesi a temperatura ambiente di +18°C/20°C nei contenitori originali chiusi, al riparo dai raggi solari e dall'umidità, in luogo fresco e asciutto.

Norme di igiene e sicurezza:



Prodotto ad esclusivo uso professionale. Consultare la relativa scheda di sicurezza.

Tutte le informazioni tecniche e applicative sono fornite solo a titolo indicativo e non implicano mai la nostra responsabilità, anche in considerazione delle molteplici variabili fuori dal nostro controllo che possono influenzare il corretto utilizzo e le prestazioni dei prodotti. L'utilizzatore è tenuto ad effettuare prove e controlli preventivi per verificarne l'idoneità all'uso per lo specifico impiego.

Sistar s.a.s. si riserva la facoltà di variare le caratteristiche dei prodotti e le informazioni anche senza preavviso. E' vietata la duplicazione totale e parziale del documento e la sua distribuzione esplicitamente non autorizzata.