CARTA KRAFT AVANA

Codice: 181.0160 (lucido interno) - 181.0161 (lucido esterno)

Carta per mascheratura Kraft 40 g/mq con lucido interno o esterno. Colore: avana.

Caratteristiche tecniche:

PROVA	NORMA DI RIFERIMENTO	U.D.M.	VALORE MIN.	VALORE STD	VALORE MAX
Grammatura	UNI EN ISO 12625-6	gr/m^2	38	40	42
Spessore	UNI EN ISO 12625-3	mm			
Carico Rottura Longitudinale	UNI EN ISO 12625-4	N/m (15 mm)	1406	1758	2109
Carico Rottura Trasversale	UNI EN ISO 12625-4	N/m (15 mm)	976	1221	1465
Lunghezza Rottura Longitudinale	UNI EN ISO 12625-4	m		4484	
Lunghezza Rottura Trasversale	UNI EN ISO 12625-4	m		3116	
Lunghezza Rottura Media	UNI EN ISO 12625-4	m	3040	3800	4560
Carico Rottura Longitudinale WS	UNI EN ISO 12625-5	N/m (15 mm)			
Carico Rottura Trasversale WS	UNI EN ISO 12625-5	N/m (15 mm)			
Resistenza Umido WS		%	18	21	24
Porosità Bendtsen F.1	Metodo interno	ml/min	150		250
Resistenza allo scoppio	UNI EN ISO 275B	kPa			
CIE LAB L* a* b*	UNI EN ISO 12625-7	%	L* = 57 a* = 11,5 b* = 16,7	L* = 60 a* = 12,8 b* = 18,7	L* = 63 a* = 14,1 b* = 20,7
Coefficiente di attrito	Metodo interno	(°)			
Ceneri	UNI ISO 1762	%			
Collatura Cobb 60	UNI EN 20535	gr/m^2			
Galleggiamento Blue Royal 4001 (Carte monolucide) (Carte veline)	Metodo interno	sec		>5	
Galleggiamento Rosso Pergasol 3B diluito	Metodo interno	sec			
Ascensione capillare: Metodo Klemm	UNI ISO 8787	mm			

Confezione di vendita:

Lucido interno Internal glossy side	Lucido esterno External glossy side		
COD.	COD.		
181.0160.10	**181.0161.10**	h. 10 cm x 150 m	6 pcs.
181.0160.15	**181.0161.15**	h. 15 cm x 150 m	6 pcs.
181.0160.30	**181.0161.30**	h. 30 cm x 150 m	2 pcs.
181.0160.45	**181.0161.45**	h. 45 cm x 150 m	2 pcs.
181.0160.60	**181.0161.60**	h. 60 cm x 150 m	2 pcs.
181.0160.85	**181.0161.85**	h. 85 cm x 150 m	2 pcs.
181.0160.100	**181.0161.100**	h. 100 cm x 150 m	2 pcs.

Conservazione:

Conservare nei contenitori originali, in ambiente fresco, al riparo dall'umidità, dalla luce e dai raggi diretti del sole. Temperatura di stoccaggio: +20°C

Informazioni generali:

Prodotto ad esclusivo uso professionale.
Smaltire il prodotto e recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale e locale.
Le informazioni contenute in questa scheda tecnica rappresentano il massimo delle nostre conoscenze attuali. In ogni caso questo documento non può essere considerato come garanzia di utilizzo, settore di impiego e applicazione del prodotto. Queste informazioni sono fornite a titolo indicativo e non implicano mai la nostra responsabilità, anche in considerazione delle molteplici variabili che possono influenzare il corretto utilizzo e le prestazioni del prodotto. Il buon esito dell'applicazione è infatti al di fuori del nostro controllo e dipende da numerosi fattori anche imprevedibili. Se permangono dei dubbi, effettuare un test preliminare. Sistar srl si riserva il diritto di modificare la scheda tecnica in qualsiasi momento senza la necessità di preavviso e pubblicazione on-line. I compratori e gli utilizzatori del prodotto sono tenuti a verificare prima dell'utilizzo l'idoneità del prodotto per l'impiego previsto e di essere in possesso della scheda tecnica nella versione più recente.