NASTRO ADESIVO 60°C
Codice: 184.0030 - 184.0031 - 184.0032 - 184.0033 - 184.0034

Nastro adesivo per mascheratura resistente fino a 60°C per 30 min., adatto per edilizia, industria, carrozzeria industriale. Carta: semi crespata. Adesivo: gomma naturale.

Vantaggi e Performance:

- Buona adesività su superfici irregolari
- Alla rimozione non lascia adesivo
- Carta impregnata per la massima conformabilità
- Compatibile con le più diffuse vernici e pitture
- Rimovibile senza rotture
- Lacerabile a mano

Caratteristiche tecniche:

		tolleranza	metodo di prova
Adesivo:	gomma naturale e resine solventi		
Spessore totale:	108 µm	± 10 %	AFERA 5006
Adesività su acciaio:	min 2,0 N/cm		AFERA 5001
Carico di rottura:	min 25 N/cm		AFERA 5004
Allungamento a rottura:	min 7 %		AFERA 5004
Resistenza alla temperatura:	fino a 60 °C per 30 minuti		
Colore:	Avorio		

I valori ottenuti sono frutto di medie matematiche relative alle analisi condotte sulle produzioni e non sono legalmente vincolanti

Confezione di vendita:

NASTRO ADESIVO 60°C PER MASCHERATURA

Codice:	Dimensione:	Confezione:
184.0030	19 mm x 50 m	96 pezzi
184.0031	25 mm x 50 m	72 pezzi
184.0032	30 mm x 50 m	60 pezzi
184.0033	38 mm x 50 m	48 pezzi
184.0034	50 mm x 50 m	36 pezzi

Conservazione:



Mantenere i recipienti ermeticamente chiusi. Conservare nei contenitori originali, in ambiente fresco, al riparo dall'umidità, dalla luce e dai raggi diretti del sole.
Temperatura di stoccaggio: tra i 15°C ed i 25°C e umidità intorno al 50%.
È buona regola utilizzare il prodotto entro 6 mesi dall'acquisto poiché, con il passare del tempo, aumenta la resistenza allo svolgimento.

Informazioni generali:

Prodotto ad esclusivo uso professionale.
Smaltire il prodotto e recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale e locale.
Le informazioni contenute in questa scheda tecnica rappresentano il massimo delle nostre conoscenze attuali. In ogni caso questo documento non può essere considerato come garanzia di utilizzo, settore di impiego e applicazione del prodotto. Queste informazioni sono fornite a titolo indicativo e non implicano mai la nostra responsabilità, anche in considerazione delle molteplici variabili che possono influenzare il corretto utilizzo e le prestazioni del prodotto. Il buon esito dell'applicazione è infatti al di fuori del nostro controllo e dipende da numerosi fattori anche imprevedibili. Se permangono dei dubbi, effettuare un test preliminare. Sistar srl si riserva il diritto di modificare la scheda tecnica in qualsiasi momento senza la necessità di preavviso e pubblicazione on-line. I compratori e gli utilizzatori del prodotto sono tenuti a verificare prima dell'utilizzo l'idoneità del prodotto per l'impiego previsto e di essere in possesso della scheda tecnica nella versione più recente.