# PLASTIC & METAL PRIMER
Codice: 306.2025

Primer a base acrilica per il trattamento di superfici interne ed esterne in plastica. A base di resina acrilica e speciali additivi promotori di adesione. Indicato anche per le superfici metalliche. Disponibile in versione incolore.

**Caratteristiche principali**

- Aderisce sulla maggioranza dei supporti in plastica e metalli in genere
- Migliora l'aderenza delle pitture di finitura
- Rapida essiccazione
- Buona resistente agli agenti atmosferici
- Esente da pigmenti costituiti da metalli pesanti e gas ritenuti dannosi per l'ozono

**Caratteristiche tecniche:**

| Caratteristiche ed altre informazioni tecniche | Metodo | Dati principali a 20° C e 60% di umidità relativa |
|---|---|---|
| Aspetto e finitura | | incolore |
| Resa teorica allo spessore consigliato mq/confezione (400ml) | n.ro 4 passaggi incrociati (vedi Modalità di utilizzo) | 1 – 2 a seconda dei colori e dei supporti verniciati |
| Secco al tatto | | 15 – 20 minuti |
| Secco in profondità | | 24 ore/36 ore a seconda dello spessore |
| Esterni/interni (esposizione dell'oggetto verniciato) | | Si/si |
| Applicazione | (Vedi Modalità di utilizzo) | Principali superfici: plastiche e metalli in genere |
| Preparazione delle superfici | La superficie da trattare deve essere asciutta e pulita e le parti da non trattare devono essere preventivamente mascherate. Il numero di passate consigliate è sempre in funzione dei normali assorbimenti delle superfici. Su superfici con assorbimenti superiori sono necessarie passate più numerose. | |
| Ambiente | I cappucci e gli imballi sono in materiale riciclabile. Smaltire il contenitore vuoto negli appositi contenitori per il riciclaggio. I contenitori con residui di vernice devono essere smaltiti nei punti di raccolta rifiuti pericolosi o speciali | |
| Note importanti | Il prodotto è sopra verniciabile dopo minimo 24/36 ore. Dato lo spessore che si ottiene di solito con un prodotto aerosol si sconsiglia di sopra verniciare con prodotti applicati a pennello. | |

**Modalità di utilizzo:**

- Utilizzare la bombola a 20 – 25° C
- Agitare la bombola qualche minuto
- Spruzzare a circa 18/25cm di distanza dalla superficie da trattare mantenendola in posizione verticale
- Per ottenere un'applicazione omogenea del prodotto si consiglia di agitare saltuariamente la bombola durante l'uso
- Applicare con passate leggere ed incrociate prima verticalmente e poi orizzontalmente

**Consigli pratici:**

Con temperature fredde riscaldare preventivamente la bombola a bagno in acqua calda a temperatura a 20 – 25° C. Non utilizzare altre fonti di calore come fiamme, caloriferi, camini, stufe, luce sole, superfici riscaldate etc. Non applicare in presenza di eccessiva umidità ed a temperature inferiori a 15° C. Rimozione vernice con acetone e/o diluente nitro.

**Confezione di vendita:**

PLASTIC & METAL PRIMER ancorante trasparente - spray 400 ml
Codice: 306.2025
Confezione: 6 pezzi

**Conservazione:**



Mantenere i recipienti ermeticamente chiusi. Conservare nei contenitori originali, in ambiente fresco, al riparo dall'umidità, dalla luce e dai raggi diretti del sole.
Temperatura di stoccaggio: 10-25°C con un'umidità max 60%

**Informazioni generali:**

Prodotto ad esclusivo uso professionale.
Consultare sempre la relativa scheda di sicurezza prima dell'uso.
Smaltire il prodotto e recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale e locale.
Le informazioni contenute in questa scheda tecnica rappresentano il massimo delle nostre conoscenze attuali. In ogni caso questo documento non può essere considerato come garanzia di utilizzo, settore di impiego e applicazione del prodotto. Queste informazioni sono fornite a titolo indicativo e non implicano mai la nostra responsabilità, anche in considerazione delle molteplici variabili che possono influenzare il corretto utilizzo e le prestazioni del prodotto. Il buon esito dell'applicazione è infatti al di fuori del nostro controllo e dipende da numerosi fattori anche imprevedibili. Se permangono dei dubbi, effettuare un test preliminare. Sistar srl si riserva il diritto di modificare la scheda tecnica in qualsiasi momento senza la necessità di preavviso e pubblicazione on-line. I compratori e gli utilizzatori del prodotto sono tenuti a verificare prima dell'utilizzo l'idoneità del prodotto per l'impiego previsto e di essere in possesso della scheda tecnica e della scheda di sicurezza nella versione più recente.