SKIN-UP S - Vernice pelabile bianco avorio a base solvente
Codice: 310.1001

La vernice pelabile SKIN-UP S è un prodotto speciale a base di copolimeri vinilici e solventi adatto alla protezione di superfici e particolari non complicati di qualsiasi tipo. Si presenta come un fluido leggermente viscoso che, dopo la stesura e la polimerizzazione, fornisce una pellicola plastica di ottima resistenza, elasticità ed elevata resistenza alla temperatura, caratterizzata da una adesione controllata.

L'effetto che si ottiene trattando un pezzo con la vernice pelabile SKIN-UP S è quello di proteggere efficacemente tutte le superfici durante il magazzinaggio, il trasporto, la lavorazione o il calpestio, e di poter essere facilmente eliminata semplicemente a strappo quando necessario.

Caratteristiche tecniche:

Colore:	Bianco avorio
Peso specifico a 20° C:	0,9 +/- 0,05 kg/l
Punto di fiamma:	inferiore a 21° C

Attenzione: il colore nel tempo può virare senza tuttavia che ciò possa inficiare le caratteristiche e proprietà del prodotto stesso.

Campo di impiego:

- Protezione e manutenzione delle cabine di verniciatura di qualsiasi tipo; oltre che superfici metalliche, lucide, lavorate o rettificate come guide, flange, basamenti, targhe, lavelli ecc.
- Protezione da graffi, malta, o cemento di serramenti in alluminio e legno durante le fasi di trasporto o messa in opera.
- Protezione di macchinari e impianti di produzione, da accumuli di prodotto di lavorazione come paste di lucidatura, fumi di verniciatura, colle, resine ecc.
- Protezione di superfici e/o aree di calpestio vicine a zone di lavoro o che si vogliono preservare dal passaggio di persone o dalla caduta di piccoli detriti ecc.
- Per superfici o spazi che debbano essere resi temporaneamente idrofobi o isolati.
- Per macchinari, superfici ed attrezzature nel settore alimentare, della produzione, della trasformazione ecc.

Modalità di utilizzo:

Agitare molto bene prima dell'uso.

La preparazione delle superfici da trattare può anche non richiedere una cura particolare. Possono essere trattate anche superfici leggermente unte purché prive di umidità.

Tuttavia per la protezione di particolari metallici ferrosi è buona norma che non vi siano precedenti ossidazioni che potrebbero proliferare dopo l'applicazione; come è altrettanto importante verificare prima dell'applicazione su superfici o piani di calpestio che non vi siano detriti o altro che possa rovinarli.

SKIN-UP S è applicabile senza diluizioni a rullo, a pennello, a spruzzo, airless, o anche per immersione ed ha una resa teorica di 12 m^2/kg che si possono ridurre praticamente a 6-8 m^2/kg a seconda dello spessore del film, del metodo di applicazione e della conformazione del supporto.

In caso di applicazione a spruzzo usare pistola a gravità con ugello 2,0 mm e diluire moderatamente se necessario con diluenti nitro per vernici.

Tempo di essicazione fuori polvere di 15 minuti. Maneggiabile dopo 60 minuti dal trattamento.

Confezione di vendita:

SKIN-UP S - Vernice pelabile bianco avorio a base solvente
Tanica da 5,0 L
Codice: 310.1001
Confezione: 2 pezzi

Conservazione:



Mantenere i recipienti ermeticamente chiusi. Conservare nei contenitori originali, in ambiente fresco, al riparo dall'umidità, dalla luce e dai raggi diretti del sole.
Temperatura di stoccaggio: da +5°C a +25°C.
Il prodotto così conservato ha una durata di almeno 2 anni dalla data di consegna al Rivenditore.

Informazioni generali:

Prodotto ad esclusivo uso professionale.
Consultare sempre la relativa scheda di sicurezza prima dell'uso.
Smaltire il prodotto e recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale e locale.
Le informazioni contenute in questa scheda tecnica rappresentano il massimo delle nostre conoscenze attuali. In ogni caso questo documento non può essere considerato come garanzia di utilizzo, settore di impiego e applicazione del prodotto. Queste informazioni sono fornite a titolo indicativo e non implicano mai la nostra responsabilità, anche in considerazione delle molteplici variabili che possono influenzare il corretto utilizzo e le prestazioni del prodotto. Il buon esito dell'applicazione è infatti al di fuori del nostro controllo e dipende da numerosi fattori anche imprevedibili. Se permangono dei dubbi, effettuare un test preliminare. Sistar srl si riserva il diritto di modificare la scheda tecnica in qualsiasi momento senza la necessità di preavviso e pubblicazione on-line. I compratori e gli utilizzatori del prodotto sono tenuti a verificare prima dell'utilizzo l'idoneità del prodotto per l'impiego previsto e di essere in possesso della scheda tecnica e della scheda di sicurezza nella versione più recente.